



Hormigrand Gunite es un mortero premezclado destinado a su proyección mecánica por vía seca cuya fórmula a base de cemento, áridos calizos de granulometría controlada y aditivos minimiza el rebote y aumenta la adherencia por lo que es ideal para el revestimiento de superficies verticales, tales como, piscinas, taludes, etc.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Proyección de vasos para piscinas
- Recubrimiento de taludes
- Aparcamientos subterráneos
- Revestimiento de cuevas

SOPORTES Y MODO DE EMPLEO

- Humedecer el soporte hasta saturación y esperar a evaporación del agua en exceso.
- Montar armadura o mallazo apropiado en función de la aplicación.
- Antes de ser vertido a la tolva de la máquina de proyectar, humedecer el material en su justa medida para minimizar las emisiones de polvo.
- Se procede al proyectado por vía seca, procurando siempre una proyección perpendicular a la superficie de trabajo y aplicando el espesor necesario con un mínimo de 4 cm.
- Inmediatamente después se deberán limpiar las mangueras con el fin de que no endurezca el material dentro. 6. Después de la aplicación se aconseja que se cure Hormigrand Gunite para evitar la evaporación del agua que, especialmente en las estaciones calurosas o en días ventosos, puede causar fisuraciones debidas a retracción plástica. Para ello nebulizar agua sobre la superficie durante las primeras 24 horas de endurecimiento.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- No aplicar sobre soportes en base yeso y terrenos con alto contenido en sulfatos.
- No aplicar con temperaturas por encima de 35 0C ni por debajo de 50C.
- Proteger de la acción del viento y de la radiación directa del sol.

DATOS TÉCNICOS

(Resultados estadísticos obtenidos en condiciones estándar)

DATOS TÉCNICOS	
Componentes	<ul style="list-style-type: none">• Cemento• Áridos calizos• Aditivos
Granulometría	Continua de 0 a 8 mm
Agua de amasado	11 % ± 1
Densidad en fresco	2200 kg/m ³ aprox.
Dosificación del cemento	> 300 kg/m ³
Relación agua/cemento	< 0.55
Resistencia a compresión (28 días)	>25 N/mm ²
Reacción al fuego	A1
El producto resultante cumple en su totalidad con la normativa vigente (EHE O8)	

PRESENTACIÓN

- Hormigrand Gunite se suministra en sacos de 25 Kg. Paletizado a 48 sacos por palet (1200 Kg).
- Almacenado en un lugar seco y resguardado de la intemperie, el producto mantiene sus propiedades durante un año.
- Consultar nuestra amplia gama de colores, ideales para el proyectado de taludes sin impacto visual. Disponible también con propiedades hidrofugantes y/o reforzado con fibras.