



HormiGrand Moldeo es un hormigón premezclado en seco a base de cemento, áridos calizos de granulometría controlada y aditivos. Está destinado a la prefabricación de elementos decorativos con gran acabado estético.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Prefabricados decorativos en base cemento.
- Prefabricación de elementos tales como:
- Bordillos de piscinas
- Losas para pavimentos
- Balaustradas.

SOPORTES Y MODO DE EMPLEO

- Mezclar HormiGrand Moldes con el 11% para conseguir una consistencia plástica/blanda.
- Se recomienda un amasado mecánico de la mezcla hasta conseguir una pasta homogénea y sin grumos.
- Reforzar el molde con varillas metálicas cuando sea necesario y aplicar desmoldeante cuando sea necesario.
- Para desactivar por la cara negativa:
 - Untar el molde con algún producto desactivador superficial mediante rodillo de pelo corto, para conseguir el árido visto una vez desmoldeado. Aplicar una capa superficie para conseguir que penetre en el árido.
 - Aplicar HormiGrand Moldeo en el molde y vibrar hasta su perfecto reparto.
- Para desactivar por la cara positiva:
 - Aplicar HormiGrand Moldeo en el molde y vibrar hasta su perfecto reparto.
 - Pulverizar el desactivador superficial homogéneamente por la superficie del hormigón fresco.
- Desmoldear pasadas mínimo 24 horas y máximo 72 horas, lavar con agua y presión la cara desactivada.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- No aplicar el producto en condiciones de fuertes vientos o lluvias, ni con temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C.
- Las temperaturas altas pueden acelerar el proceso de fraguado y la temperatura bajas retardarlo.
- No añadir agua si el producto ha comenzado su fraguado.
- Evitar un exceso de vibrado.

DATOS TÉCNICOS	
Composición	<ul style="list-style-type: none">• Cemento blanco• Áridos calizos• Aditivos
Granulometría	Nº3 < 8mm Nº5 < 12mm
Agua de amasado (%)	11% ± 1
Densidad en fresco	2300kg/m ³ aprox.
Dosificación del cemento	> 350 Kg/m ³ aprox.
Relación agua/cemento	< 0,55
Resistencia a compresión 28 días	> 25 N/mm ²
Reacción al fuego	A1
El producto resultante cumple en su totalidad con la normativa vigente (EHE08)	

PRESENTACIÓN

HormiGrand® Moldeo se suministra en sacos de 25kg. Paletizado a 48 sacos por palet (1200kg). Consultar gama de colores y diseños.